クリオネオ

外壁用として初めて高透明・高耐候を実現した画期的シーリング材です。
使用者の発想次第で様々なシーンでの活躍が期待されます。

特許出願中

クリオネオ 透き通ったシーリング材、「クリア」がずっと長持ち。

オートンクリオNeo



「外装用高透明・高耐候」シーリング材

新たに開発した、透明高耐候ポリマー
『LSCLポリマー』を配合することにより、
驚きの透明性と耐候性を実現した
新発想の長期耐久型透明シーリング材です。

オートンクリオNEO 適応箇所

- ガラリ
- ベントキャップ
- ダクト
- 電気BOX等の防水処理

※サイディング板間目地には適しません

他の「クリア」とは「ココ」が違います。

1 高い透明度

「他の一般シーリング材」を使う場合、
下地に合った色調の選定をしますが…

高透明なので下地に合せた
「色選定」の必要がなく、
幅広い箇所に対応出来ます。

2 汚染※の心配がありません

「他の汎用シリコーン系」クリアでは、透明度が不足、
また施工後の汚染※が
心配ですが…





汚染の原因物質を含まない為、施工部周辺への撥水
汚染等がなく、長期に美観を守ります。

※汚染：シリコーンオイルに起因する「撥水汚染」や可塑剤類の流出による埃の付着など。

クリオネオ　透き通ったシーリング材、「クリア」がずっと長持ち。

特許出願中

オートンクリオNeoは、外装にも安心して使える高耐候透明シーリング材です。

種類	一成分形ポリウレタン系
外観	無色透明ペースト
不揮発分	92%
比重	1.05
指触乾燥時間 (23°C50%RH)	180 分

320ml カートリッジ ×10 本／ケース



付属品：専用プライマー（100ml/ 缶）, 刷毛 ×1 本

屋外での長期使用に強いのが特長の一つ。屋外条件の再現試験機で実力を検証。

試験時間	0 時間	3000 時間	6000 時間
実年換算	0年	15年	30年
一般シーリング材（耐候性：低）の場合		 硬質化、ひび割れ大	評価不能
オートンクリオNeo オートンクリオ NEOは、特殊高耐候ポリマーを採用しているため、長期的に初期性能を維持することが可能です。		 変色・ひび割れ無し	 変色・ひび割れ無し

※本試験条件下での ２００時間 ≒ 実物件１年相当（換算は、当社品使用の実物件調査データと比較し整合性を確認しています）

しっかりした防水には、シーリング材の「厚み」が必要。塗布厚さで透明度チェック。

各シーリング材塗布厚さ ▶	3 ㎜厚	5 ㎜厚	10 ㎜厚
シリコーン系シーリング材（汎用クリア）の場合 一般的なシリコーン系は、白濁しているため厚さが増すごとに、透明度は失われ10㎜厚では、下地の文字が確認できなくなります。			
オートンクリオNeo オートンクリオ NEOは、10㎜厚でも透明性を維持します。透明な意匠性を保ったまま、厚みのあるしっかりした防水施工を可能とします。			



注意事項

●水分、雨などに注意し、直射日光を避け冷暗所に保管して下さい。
●本来の用途以外に使用しないで下さい。
●詳しくは製品安全データシート（SDS）をご覧下さい。
●その他ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問合せ下さい。

アルコール成分と反応し硬化不良を起こす場合があります。
変成シリコーン系シーリング材 等施工した場合、１日以上置いてから本製品をご使用下さい。

AUTO オート化学工業株式会社
https://www.autochem.co.jp

本　社　東京都台東区上野 5-8-5
東京支店　Tel.03-5812-7310　Fax.03-5812-7950
大阪支店　大阪府吹田市南金田 2-18-23
Tel.06-6821-8011　Fax.06-6821-8010