

ALC用シーリング材

1 成分形ポリウレタン系シーリング材
「ノンブリードタイプ」

めざしたのは「安心と手軽さ」の両立

AUTON オートン CP-1

特 長

- ① 塗装後も「安心」なノンブリードタイプ。
- ② ALCに「安心」な低モジュラス。
- ③ 「手軽」な6Lパール缶。
- ④ 一液&作業性抜群で「お手軽」施工。

主用途

- ALC 外壁の目地
- その他塗装を必要とする外装の目地

プライマー


- 更にプライマーも ALC 専用開発
ALC に塗布しやすい「オートン CP プライマー」
※1L / 缶：別売品



業務用
NET:6L

■ ALC 専用・・・

「ALC 外壁用」に特化したシーリング材です。
柔軟性、耐久性、塗料密着性などの他、
作業性や施工後の汚染性まで、ALC 目地
に使い易い専用品としてトータルバランスを調整しました。



AUTON オートン CP-1

ALC 外壁専用のウレタン系弾性シーリング材です。

当社独自のシーリング材技術をベースに専用品として開発されました。

硬化後は、柔軟な弾性体となるため A L C に負担が少なく、振動や変位に追従する性能を有します。

塗料との密着性が良好で、またノンブリードタイプですので塗装後の汚染ありません。

施工時の作業への負担やストレスが軽減されるように、初期の作業性にも配慮された製品です。

これからの ALC 用シーリング材のスタンダード品として、是非ご活用下さい。

主な性能値

項 目		性 能	試験方法
外 観		ペースト状	目 視
押し出し性	5℃	5 秒	JIS A 1439
	23℃	3 秒	
スランプ (23℃)	縦	1 mm	JIS A 1439
	横	0 mm	
塗料汚染性(ブリード試験)		汚染なし	弊社試験法(80℃4 週間)
JIS 耐久性区分		8020 相当	JIS A 1439
タックフリー (23℃・50%RH)		5 時間	JIS A 1439
比 重		1. 13	JIS A 1439
不揮発分		88. 4 %	JIS A 1439

50%引張応力	0. 21 N/mm ²	JIS A 1439 (ALC による H 型試験体)
最大引張応力	0. 29 N/mm ²	
最大荷重時の伸び	500 %	
50%引張応力	0. 20 N/mm ²	JIS A 1439 (アルミによる H 型試験体)
最大引張応力	0. 28 N/mm ²	
最大荷重時の伸び	630 %	
50%引張応力	0. 21 N/mm ²	JIS A 1439 (スレートによる H 型試験体)
最大引張応力	0. 29 N/mm ²	
最大荷重時の伸び	650 %	

注) 数値は製品の標準値であり性能を保証するものではありません。

施工上の注意

●施工時には、必ず被着材に対しプライマー処理を行ってください。

※ プライマーは、下記専用品をご使用下さい。

「オートンCPプライマー」1L / 缶：別売品

●被着面の塵埃・水分・油分は、十分に除去して下さい。

●シリコン、変成シリコン系シーリング材との併用は避けて下さい。

●開封後はその日のうちにできるだけ早く使い切して下さい。

容器・梱包



色：ホワイト 容量：6L
容器：ペール缶 梱包単位：2 缶/ケース

注意事項

- ・屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること
- ・適切な保護具（手袋、ゴーグル等）を着用すること
- ・蒸気を吸入しないこと ・環境への放出を避けること ・子供の手の届かない所に保管すること
- ・内容物や容器を廃棄する時は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること
- ・使用前に SDS（安全データシート）を参照すること
- ・本来の用途以外には使用しないこと
- ・取扱後は手をよく洗うこと



AUTO CHEMICAL IND. CO., LTD.

オート化学工業株式会社

<https://www.autochem.co.jp/>

本社・東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 TEL.03-5812-7310 FAX.03-5812-7950
大阪支店 〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-18-23 TEL.06-6821-8011 FAX.06-6821-8010