

フィルム・ラベル用
プライマー
F★★★★
低臭

AUTON PRIMER

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC 適合

OTP-18M

高性能・低臭タイプで幅広い施工環境に対応。

「周辺環境に配慮が必要な内装の短期工事」などに適しています。

高接着

様々な下地材に対し高い
接着性で適応。※1

15分乾燥

オープンタイム 15分 (23°C)
で貼付けスタート。

環境配慮型

ホルムアルデヒド・4VOC
対策品 (JAIA 登録品)

大面積

ローラーでも塗工が可能
大面積の壁も楽々。



「高性能・低臭タイプで幅広い施工環境に対応。」

- 一般的な溶剤系プライマーと比べ臭気が少なく、内装の現場施工に適します。
- オープンタイム 15分 (23°C) と短めなので快適に作業が進められます。
- 金属下地や化粧フィルムの重ね貼りにおいても、優れた接着性を示します。

●オープンタイム目安：15分以上 (冬季 30分以上)

※1) 下地また既設フィルムが難接着材質の場合、接着しにくい場合があります。支障のない箇所での事前確認をお願いします。
重ね貼り：下地また既設フィルムへの接着が弱い場合⇒下地へのサンディング処理で対応できる場合があります。

AUTON PRIMER OTP-18M

■用途

- ・化粧フィルム施工時の下地処理用プライマー
- ・その他ラベル、フィルム、シート等貼り付け時の下地処理に。
(※材料及び下地により事前確認が必要です。)

■特長

- ①一般的な溶剤系と比べ低臭気です。
一般的な溶剤系プライマーと比べ臭いが少なく、内装工事など良好な作業環境を維持します。
- ②乾燥が早い。
乾燥時間（オープンタイム）が15分と短いため、時間的ストレスが少なく作業できます。
- ③接着性に優れています。
金属下地や化粧フィルムの重ね貼りにおいても、優れた接着性を示します。

【製品情報】

製品名		OTP-18M
主成分		アクリル樹脂、水、エタノール
使用方法		原液のまま使用
参考塗布量		30 g ~ 40 g / m ²
容量		17 L
性状	外観	乳白色
	比重	0.88
	標準乾燥時間	15分（冬季は、30分）

【容器】



1 L 樹脂ボトル

17 L 金属缶

【施工上の注意】

- オープンタイムが短いとフィルムがずれる場合があります。
オープンタイム目安：15分以上（冬季30分以上）
- フィルムの種類によっては、接着しにくい場合があります。（支障のない箇所での事前確認をお勧めします。）
※重ね貼り：下地フィルムが、接着しにくい場合、サンディング処理で対応できる場合があります。
- ケイカル板等の吸水性下地の場合、接着性能を十分に確保するため塗布量は目安より多めに設定してください。
- 常時また長期に水分や熱源にさらされる箇所へのご使用は避けてください。

【注意書き】

- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 屋外又は換気の良い場所で取り扱ってください。
- 保護眼鏡、手袋など適切な保護具を着用してください。
- 眼、皮膚又は衣類に付けないでください。
- 取扱い後は良く手を洗い、うがいをしてください。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないでください。
- 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。刺激又は発疹がある時は、医師の診察を受けてください。
- 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗い刺激が続く時は、医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ場合、口をすすぎ無理に吐かせないでください。気分が悪い時は医師の診察を受けてください。
- 施錠して保管してください。
- 内容物及び容器は、地域の自治体や/国の規則に従って廃棄してください。
- 環境への放出を避けてください。
※詳しくは安全データシート（SDS）をご確認ください。
SDSN_o AUTO24_P001-1

業務用 火気厳禁

第4類引火性液体 アルコール類 危険等級II

AUTO オト化学工業株式会社

<https://www.autochem.co.jp>

本社 東京都台東区上野 5-8-5
東京支店 Tel.03-5812-7310 Fax.03-5812-7950
大阪支店 大阪府吹田市南金田 2-18-23
Tel.06-6821-8011 Fax.06-6821-8010